

FISA TEHNICA:

Nr. COD: 0814

PANTARHIT®RC168 (FM)

Superplastifiant de inalta performanta pentru beton marfa in acord cu EN 934-2

DOMENII DE APLICARE

PANTARHIT®RC168 (FM) este un superplastifiant de inalta performanta special conceput pentru betoane ready-mix cu aplicatie universala.

Avand proprietati excelente de plastifiere si o foarte buna mentinere a lucrabilitatii, superplastifiantul permite producerea de beton cu prelucrare facila. Betonul umed are o vascozitate redusa, se netezeste usor si are o pompabilitate si coeziune imbunatatita

In acelasi timp, betonul rezultat este robust si rezistent indiferent de agregatele variate, modificarea continutului de apa sau schimbarea temperaturilor de prelucrare.

PANTARHIT®RC168 (FM) poate reduce energia de compactare aplicata betonului. Producatorii de beton, contractorii si aplicatorii pot obtine beneficii tehnice si economice substantiale.

DOZAJ

Intervalul recomandat de dozaj 0.2 – 3.0%; echivalent cu 2 – 29 ml pe kg de ciment.

PRINCIPII DE LUCRU

Structura polimerului special selectat asigura o dispersie foarte rapida a pastei de ciment in amestecul de beton.

Această proprietate permite formarea unui amestec omogen și cu vascozitate scăzută care îmbunătățește lucrabilitatea și facilitează compactarea betonului

Superplastifiantul este special conceput pentru a extinde timpul de procesare si indeplineste cerintele deosebite ale industriei de beton ready-mix.

DATE TEHNICE:

Aspect	Omogen
Culoare	Maro
Substanta activa	Policarboxilați modificați
Forma	Lichida
Densitate	1.05 ± 0.02 g/cm ³
pH	4.5 ± 1
Continut de cloride	< 0,10 %
Continut de alkali	< 4. %
Lucrabilitate	de la +1°C
Durabilitate	Aprox. 1 an
Depozitare	A se pastra in ambalajul original, sigilat între +5 ° C și +25 ° C. A se feri de inghet si razele solare.

Producator	Ha-Be Betonchemie GmbH GERMANIA
Tel:	49 5151 587 01
Fax	49 5151 587 55

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro

SUGESTII DE FOLOSIRE

PANTARHIT®RC168 (FM) trebuie să fie adăugat în betonul marfa (ready-mix).

Timpul de mixare trebuie să fie în concordanță cu regulile definite în EN 206-1 și CP 012.

Produsul nu este clasificat ca fiind substanță nocivă, conform precizărilor date în **FISA TEHNICA DE SECURITATE** și conform directivelor CE, dar măsurile de siguranță privind lucrul cu substanțe chimice trebuie respectate.

AMBALARE

Butoaie: 200 L

Tanc IBC de: 1000 L

OBSERVAȚII:

Produsele pe care le comercializăm sunt supuse unui strict control al producției în fabrică. În cazul constatării unor neclarități, neconcordanțe față de datele tehnice prezentate vă rugăm să ne contactați. Aceste informații de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Tipurile de materiale, straturile suport și condițiile efective de lucru pe șantier pot fi diferite, astfel încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop.

Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fisei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate în conformitate cu Termenii și condiții generale curente.

Înainte de a utiliza ADITIVI recomandăm efectuarea de teste.

Editie: 28 Ianuarie 2016

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro